

Peinture à la farine et pigments pour le bois



Ingredients pour 5 kg de peinture, couvrant 15 m²

- 3.2 litres d'eau
- 1 kg de terre colorante (ocre ou terre) ou de pigments
- 260 gr de farine de blé ou de seigle
- 0.4 litre d'huile de lin
- 4 cl de savon liquide ou 100 gr de savon noir
- 100 gr de sulfate de fer (pour protéger le bois)

Comment faire ?

- 1) Diluer la farine dans l'eau tiède, laisser cuire en mélangeant pendant 15 minutes
- 2) Ajouter le pigment et le sulfate de fer, poursuivre la cuisson, toujours en mélangeant, pendant 15 minutes
- 3) Ajouter l'huile de lin et le savon et cuire encore 15 minutes.

Après refroidissement, diluer la peinture à l'eau si elle est trop épaisse.

S'applique au pinceau sur le bois (attendre qu'elle soit totalement refroidie)

Pour la conservation: mettre un peu d'huile de lin sur la surface.

